

## FICHA TÉCNICA

**SURFADIT MAC®** se emplea principalmente como catalizador en la modificación de asfaltos con Elvaloy 4170® para la fabricación de emulsiones modificadas, reacciona desarrollando encadenamiento entre el polímero y el asfalto.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido viscoso
Olor Característico	Ligero amoniacal
Color	Ambar

NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del producto.

### FORMULACIONES TÍPICAS<sup>(1)</sup>

Asfalto virgen	100%	1000 Kg.
Elvaloy 4170®	1.0-1.5%	10-15 Kg.
SURFADIT MAC®	0.5-0.8%	5-8 Kg.

<sup>(1)</sup> Estas son solo formulaciones típicas. Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para determinar la dosificación a emplear.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

## SURFADIT MAC®

Un catalizador utilizado junto con Elvaloy 4170® para la modificación de asfaltos.

### PRESENTACIÓN

Tambores metálicos, 200 Kg. netos.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, cerrado.

### RECOMENDACIONES DE USO

Se debe adicionar solo cuando el Elvaloy 4170® se haya disuelto completamente.

### GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD

(Para mayores referencias solicite MSDS SURFADIT MAC®)

Es un producto que puede provocar irritación ligera de la piel, por esto debe evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y mandil.

En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con chorro directo de agua por un periodo de 15 minutos y consulte a un médico.

Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua corriente por un periodo de 15 minutos y consulte a un médico inmediatamente.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata.



### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
 CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**