

SURFATHERM PLUS es un producto desarrollado en México, que permite la fabricación de mezclas asfálticas tibias. Actúa como un lubricante permitiendo mezclar y compactar a temperaturas inferiores a las recomendadas para una mezcla en caliente.

Al disminuir las temperaturas de mezclado y compactación se reduce la contaminación generada por la fabricación de la mezcla y se puede reducir el consumo de combustible.

Además, mejora la adherencia entre el agregado y el asfalto reduciendo de manera importante la sensibilidad a la humedad.

Otras tecnologías para la elaboración de mezclas tibias introducen agua en alguna parte del proceso, con el **SURFATHERM PLUS** no se adiciona agua, se evita la posibilidad de que el agua atrapada en el pavimento lo dañe.

También **SURFATHERM PLUS** puede utilizarse como auxiliar de compactación para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto a 25°C	Líquido
Color	Amarillo claro
Olor	Característico

PRESENTACIÓN

El **SURFATHERM** se presenta en bidones de 50 kg peso neto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar de preferencia a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener los tambores cerrados.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES
4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

1/2

SURFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@surfax.com.mx / www.surfax.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión
TRAM: 3 años

RECOMENDACIONES DE USO

Se puede adicionar al asfalto en tanques con agitación. Se puede agregar al asfalto a temperaturas entre 130-140°C. El asfalto aditivado con **SURFATHERM PLUS** se envía directamente a la producción de mezcla asfáltica sin la necesidad de equipos adicionales o equipos de nuevas tecnologías.

FORMULACIÓN TÍPICA

PRODUCTO	PESO %
SURFATHERM PLUS	0,5-1,0% *

* Con respecto al peso del asfalto

Se recomienda hacer estudios de laboratorio para determinar la cantidad de **SURFATHERM PLUS** apropiada para el proyecto en particular.

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD (Para mayores referencias solicite SDS SURFATHERM PLUS)

En caso de contacto con la piel se recomienda lavar con abundantes agua y jabón, en caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y acudir al médico inmediatamente.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata.

Las opiniones expresadas, son las de expertos de SURFAX SA DE CV y creemos que la información es correcta, en la fecha de expedición siendo que el uso de esta información y opiniones, no están bajo el control de SURFAX SA DE CV, es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de este producto.

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en SURFAX, SA. DE C.V. y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que SURFAX, S.A. DE C.V. no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

*ESTA INFORMACION ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES
4-DT-XX Ver.00

Versión: 00

2/2

SURFAX S.A. DE C.V.

Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235
Zapopan, Jal. México
Tel: 52 (33) 3684.7304 / Fax: 52 (33) 3283.4758
Lada sin costo: 01800.024.7873
ventas@surfax.com.mx / www.surfax.com.mx

TRA: Mientras no cambie de versión
TRAM: 3 años